Bona Mega

Fiche technique

Finition

Bona Mega est un vitrificateur à parquet 100% polyuréthane en phase aqueuse. Mono composant agissant comme un véritable bi composant, l'oxygène de l'air faisant office de durcisseur. La laque est inodore, a une excellente résistance à l'usure, non inflammable, contient environ 5% de solvants et résiste aux produits chimiques domestiques. Ne pas appliquer Bona Mega sur les sols teintés en blanc ou couleurs pastels.
Pour les parquets bois sur chant, les planches rabotées et le parquet posé sur sol chauffant, il est recommandé d'utiliser la couche de fond Bona Prime Classic afin de minimiser les risques d'encollage latéral.

Domaine d'utilisation
Bona Mega est un vernis de protection pour les parquets exposés à un trafic normal et fort.

Note : NE PAS utiliser sur le pin Tarkett Diamant, Tarkett stabilisé hêtre brun, Tarkett hêtre/acajou et chêne Kährs Donau.

- Facile à utiliser – mono composant
- laque en phase aqueuse avec un aspect d'une laque à base de solvants
- excellente résistance à l'usure et résistante aux traces et rayures
- bonne résistance aux substances chimiques domestiques

Dorénavant aussi disponible en version **EXTRA MATTE**

Bona Mega Extra Matt, basé sur la même formule unique - – un degré de brillance de 9%, mesuré sous un angle de 60° - donnant au sol en bois un aspect purement mat.

Données techniques

Présentation	: mat, extra mat, également disponible en satiné et brillant
Type de finition	: laque mono composante polyuréthane en phase aqueuse
Matière solide	: env. 32%
Viscosité	: env. 17 secondes (25°C, FC4)
pH	: env. 7,8
Résistance à l'usure	: env. 5 mg/100 trs (SIS 923509)
Brillance (à 60°)	: brillance: env. 90, satiné: 45-50, mat: 25-30, extra mat: 9
Mélange	: laqué mono composante
Temps de séchage	: 2,5-3 heures à 20°C / 60% humidité
Outils	: rouleau, brosse ou spatule
Consommation	: 8-10 m²/litre (120-100g/m²) par couche
Primaires conseillés	: Bona Gel, Bona Prime Classic, Intense ou Tempo
Sécurité	: non classifié
Conservation	: 1 ans après date de production dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/Transport	: la température doit être entre +5°C minimum et +25°C maximum +25°C
Emballage	: bidons de 5 litres (3 x 5 - 44 cartons/palette) Bouteilles d'1 litre (10 x 1 - 50 cartons/palette)

Préparation

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras. Effectuer le dernier ponçage avec la monobrosse Bona Buffer selon le Système Bona Scrad ou avec un treillis/abrasif au grain 120 ou plus fin.

Préparation anciens parquets vernis et parquets préfinis
Conditions générales pour le laquage

1. Le parquet à traiter doit être propre. Parquets déjà traité à la cire, au polish ou produits similaires ne peuvent pas être vernis.
2. Il faut être possible d'appliquer le Bona Mega au dessus de la couche de laque déjà existante.

En ajoutant 2% de Bona Crosslinker le Bona Mega vous obtiendrez une bonne adhérence sur la majorité des parquets laqués, mais faites toujours un test avant le laquage afin de contrôler l'adhérence. Traiter une petite surface, comme décrit ci-dessous, et appliquer une couche de Bona Mega. Après 3 jours rayer avec une pièce de monnaie légèrement sur la couche. Si la couche reste impeccable, l'adhérence est optimale.

Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
infobelgium@bona.com

Bona Mega

Fiche technique

Finition

Suite Préparation

Préparation de parquets préfinis: avant le laquage le parquet doit d'abord être traité avec le système Bona Prep – voir mode d'emploi sur l'étiquette.

Préparation de parquets anciennement laqués: avant le laquage d'abord traiter le sol avec le système Bona Prep – voir mode d'emploi sur l'étiquette – avec un treillis ou un abrasif grain 150 et ensuite appliquer 1 à 2 couches de Bona Mega en ajoutant 2% Bona Crosslinker.

Mode d'emploi

Avant l'emploi (ou avant d'en prendre une petite quantité), bien secouer le bidon.
Information quant à l'addition du Bona Crosslinker, voir étiquette Bona Mega.
La température ambiante et la température ne peuvent pas être en dessous de 15°C.
Appliquer la laque avec un rouleau Bona.

Système de laques recommandé:

Bois brut	1 couche Bona Prime + 2-3 couches Bona Mega ou 3-4 couches Bona Mega
Rénovation	1-2 couches Bona Mega, 2% Bona Crosslinker incl.

Primaires recommandés
Bona Prime Classic, Intense ou Tempo, Bona Gel

Dans le cas de ponçage intermédiaire, laisser sécher le Bona Mega au moins pendant une nuit.

ATTENTION: lors de la couche finale, appliquer la laqué de telle façon que la surface puisse être traitée en une seule fois. Si la quantité nécessaire est trop grande, ajouter chaque fois la laque dès que la moitié est consommée, cela évitera des nuances dans la brillance.
Laisser couler la laque de la bouteille ou du conteneur ; ne pas effectuer de pression sur l'emballage (des particules de laque séchées resteront dans l'emballage).
Après 8 heures on peut marcher prudemment sur le sol. Après env. 1 semaine le vernis est durci et alors le parquet peut être nettoyé avec un chiffon humide. Les carpettes et moquettes peuvent être remis.

Entretien

Passer l'aspirateur ou nettoyer avec un chiffon humide. Ajouter Bona Cleaner à l'eau.
Un entretien régulier avec Bona Polish (et Bona Remover) prolonge la durée de vie du vernis. Voir instructions sur les emballages.

Nettoyage des outils
Nettoyer les outils avec de l'eau. Enlever la laqué séchée avec l'acétone. Ne pas verser les restes de laqué dans les canalisations, mais les laisser sécher et les porter à une décharge.

GEV-EMICODE EC 1 very low emission

Dorénavant aussi disponible en
version **EXTRA MATTE**

Bona Mega Extra Matt,
basé sur la même formule unique - – un degré de brillance de 9%, mesuré sous un angle de 60° - donnant au sol en bois un aspect purement mat.

Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
infobelgium@bona.com